

大欣檢測有限公司

大欣材料檢測中心

Dah-Shin Material Testing Center

宜蘭縣五結鄉仁五路一段38號 TEL:(03)960-0460 FAX:(03)960-0590



篩分析試驗報告

*工程名稱：蘭陽溪33~36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出)

*業主：經濟部水利署第一河川局

報告編號：11100797

*監造單位：經濟部水利署第一河川局

頁次：第1頁共5頁

*承包廠商：鴻義營造有限公司

收件日期：111/03/10 11:00

*委託單位：鴻義營造有限公司

試驗日期：111/03/10 17:30~

*聯絡資訊：N/A

111/03/14 09:57

*取樣人員：一河局-黃文斌；鴻義-李海華

*取樣日期：111/03/10

送樣人員：一河局-黃文斌03101100；鴻義-李海華03101100

報告日期：111/03/14

*試樣種類：天然級配

試驗方法：CNS 486(2001)

*取樣地點：R 0k+200-30

CNS 491(2001)A法

篩號 in	mm	個別 停留百分率(%)	累計 停留百分率(%)	過篩百分率(%)	*規範
2	50.0	0.0	0	100	***
1 1/2	37.5	13.6	14	86	***
1	25.0	9.2	23	77	***
3/4	19.0	5.9	29	71	***
1/2	12.5	9.6	38	62	***
3/8	9.5	4.3	43	57	***
No. 4	4.75	9.8	52	48	***
No. 10	2.00	9.9	62	38	***
No. 40	0.425	12.8	75	25	***
No. 200	0.075	17.3	92.5	7.5	***

以下空白

附註：1. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不得部分複製。

2. 本報告*部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

3. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人：



大欣檢測有限公司

大欣材料檢測中心

Dah-Shin Material Testing Center

宜蘭縣五結鄉仁五路一段38號 TEL:(03)960-0460 FAX:(03)960-0590



篩分析試驗報告

*工程名稱：蘭陽溪33~36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出)

*業主：經濟部水利署第一河川局

報告編號：11100797

*監造單位：經濟部水利署第一河川局

頁次：第2頁共5頁

*承包廠商：鴻義營造有限公司

收件日期：111/03/10 11:00

*委託單位：鴻義營造有限公司

試驗日期：111/03/10 17:30~

*聯絡資訊：N/A

111/03/14 10:14

*取樣人員：一河局-黃文斌；鴻義-李海華

*取樣日期：111/03/10

送樣人員：一河局-黃文斌03101100；鴻義-李海華03101100

報告日期：111/03/14

*試樣種類：天然級配

試驗方法：CNS 486(2001)

*取樣地點：R 0k+400-150

CNS 491(2001)A法

篩號 in	mm	個別 停留百分率(%)	累計 停留百分率(%)	過篩百分率(%)	*規範
2	50.0	0.0	0	100	***
1 1/2	37.5	14.5	15	85	***
1	25.0	8.9	23	77	***
3/4	19.0	7.3	31	69	***
1/2	12.5	9.5	40	60	***
3/8	9.5	4.9	45	55	***
No. 4	4.75	9.5	55	45	***
No. 10	2.00	11.6	66	34	***
No. 40	0.425	17.1	83	17	***
No. 200	0.075	14.7	98.1	1.9	***

以下空白

附註：1. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不得部分複製。

2. 本報告*部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

3. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人：



大欣檢測有限公司

大欣材料檢測中心

Dah-Shin Material Testing Center

宜蘭縣五結鄉仁五路一段38號 TEL:(03)960-0460 FAX:(03)960-0590



篩分析試驗報告

*工程名稱：蘭陽溪33~36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出)

*業主：經濟部水利署第一河川局

報告編號：11100797

*監造單位：經濟部水利署第一河川局

頁次：第3頁共5頁

*承包廠商：鴻義營造有限公司

收件日期：111/03/10 11:00

*委託單位：鴻義營造有限公司

試驗日期：111/03/10 17:30~

*聯絡資訊：N/A

111/03/14 10:44

*取樣人員：一河局-黃文斌；鴻義-李海華

*取樣日期：111/03/10

送樣人員：一河局-黃文斌03101100；鴻義-李海華03101100

報告日期：111/03/14

*試樣種類：天然級配

試驗方法：CNS 486(2001)

*取樣地點：R 0k+600-150

CNS 491(2001)A法

篩號 in	mm	個別 停留百分率(%)	累計 停留百分率(%)	過篩百分率(%)	*規範
2	50.0	0.0	0	100	***
1 1/2	37.5	15.3	15	85	***
1	25.0	13.6	29	71	***
3/4	19.0	9.3	38	62	***
1/2	12.5	9.2	47	53	***
3/8	9.5	5.0	53	47	***
No. 4	4.75	9.1	62	38	***
No. 10	2.00	7.0	69	31	***
No. 40	0.425	17.8	86	14	***
No. 200	0.075	10.0	96.4	3.6	***

以下空白

附註：1. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不得部分複製。

2. 本報告*部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

3. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人：木



大欣檢測有限公司

大欣材料檢測中心

Dah-Shin Material Testing Center

宜蘭縣五結鄉仁五路一段38號 TEL:(03)960-0460 FAX:(03)960-0590



篩分析試驗報告

*工程名稱：蘭陽溪33~36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出)

*業主：經濟部水利署第一河川局

報告編號：11100797

*監造單位：經濟部水利署第一河川局

頁次：第4頁共5頁

*承包廠商：鴻義營造有限公司

收件日期：111/03/10 11:00

*委託單位：鴻義營造有限公司

試驗日期：111/03/10 17:30~

*聯絡資訊：N/A

111/03/14 11:23

*取樣人員：一河局-黃文斌；鴻義-李海華

*取樣日期：111/03/10

送樣人員：一河局-黃文斌03101100；鴻義-李海華03101100

報告日期：111/03/14

*試樣種類：天然級配

試驗方法：CNS 486(2001)

*取樣地點：R 0k+800-120

CNS 491(2001)A法

篩號 in	mm	個別 停留百分率(%)	累計 停留百分率(%)	過篩百分率(%)	*規範
2	50.0	0.0	0	100	***
1 1/2	37.5	8.4	8	92	***
1	25.0	10.2	19	81	***
3/4	19.0	10.2	29	71	***
1/2	12.5	12.0	41	59	***
3/8	9.5	7.4	48	52	***
No. 4	4.75	14.2	62	38	***
No. 10	2.00	9.7	72	28	***
No. 40	0.425	16.1	88	12	***
No. 200	0.075	8.6	96.8	3.2	***

以下空白

附註：1. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不得部分複製。

2. 本報告*部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

3. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人：



大欣檢測有限公司

大欣材料檢測中心

Dah-Shin Material Testing Center

宜蘭縣五結鄉仁五路一段38號 TEL:(03)960-0460 FAX:(03)960-0590



篩分析試驗報告

*工程名稱：蘭陽溪33~36斷面間河段疏濬工程兼供土石採售分離作業(支出)

*業主：經濟部水利署第一河川局

報告編號：11100797

*監造單位：經濟部水利署第一河川局

頁次：第5頁共5頁

*承包廠商：鴻義營造有限公司

收件日期：111/03/10 11:00

*委託單位：鴻義營造有限公司

試驗日期：111/03/10 17:30~

*聯絡資訊：N/A

111/03/14 11:50

*取樣人員：一河局-黃文斌；鴻義-李海華

*取樣日期：111/03/10

送樣人員：一河局-黃文斌03101100；鴻義-李海華03101100

報告日期：111/03/14

*試樣種類：天然級配

試驗方法：CNS 486(2001)

*取樣地點：R 1k+000-150

CNS 491(2001)A法

篩號 in	mm	個別 停留百分率(%)	累計 停留百分率(%)	過篩百分率(%)	*規範
2	50.0	0.0	0	100	***
1 1/2	37.5	16.2	16	84	***
1	25.0	12.6	29	71	***
3/4	19.0	11.7	41	59	***
1/2	12.5	13.8	54	46	***
3/8	9.5	6.3	61	39	***
No. 4	4.75	9.8	70	30	***
No. 10	2.00	6.9	77	23	***
No. 40	0.425	10.5	88	12	***
No. 200	0.075	8.9	96.8	3.2	***

以下空白

附註：1. 本報告結果除非另有說明否則僅對送驗樣品負責，另未經書面許可，不得部分複製。

2. 本報告*部分實驗室依據顧客提供之資訊登載。

3. 本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室。

報告簽署人：

